



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文曲路69号1幢电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世紀大道1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰中路99号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szxsj.com



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026SWGA02904

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		运动裤	规格型号 Type	140
商 标 Trademark		a to b	产品等级 Product Grade	—
颜 色 Color		—	货 号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	QT17-350K-C
样品数量 Sum Of Sample		1 条	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 单 位 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer		苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-09-08	检验检测日期 Test Date	2026-09-08~ 2026-09-11
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
编 制：顾伟 Compiled By：刘佳 校 核：张蓉 Checked By：张蓉 审 批：张蓉 Approved By：张蓉 质检机构（公章） QC authority (Official Seal) 检验检测专用章 (1) 签发日期(Date) 2026 年 9 月 15 日				

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表								
Collection of Test Results								
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
2	纤维含量(%)			—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 62.6 聚酯纤维 37.4	合格	
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格	
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.8	合格	
5	异味			—	无	无	合格	
6	起球			级	≥3-4	4	合格	
7	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格	
		耐湿摩擦			≥3	3-4	合格	
		耐光			≥4	符合 4 级	合格	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
8	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
9	绳带要求		—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的要求	符合	合格
10	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	280	合格
11	平方米干燥重量		g/m²	—	314.5	—
备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。						
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples) 						

